

## FICHE TECHNIQUE

### Office Standard 75G

#### Paramètres Physiques

	RÉFÉRENCE	CIBLE
Grammage, g/m <sup>2</sup>	ISO 536	75.0
Épaisseur, µm	ISO 534	102
Rigidité SM, mN	ISO 2493-1	
Rigidité ST, mN	ISO 2493-1	
Résistance à la traction SM, kN/m	ISO 1924-2	
Rugosité Bendtsen, ml/min	ISO 8791-2	220
Perméabilité à l'air, ml/min	ISO 5636-3	
Humidité, %	ISO 287	4.0
Formation de feuille, #	Méthode interne	

#### Paramètres Optiques

	RÉFÉRENCE	CIBLE
Blancheur, CIE	ISO 11475	145
Blancheur D65, %	ISO 2470-2	96
Opacité, %	ISO 2471	92

Les spécifications techniques mentionnées ci-dessus peuvent être modifiées concernant un ou plusieurs paramètres à tout moment