

Papier réf. : 108 191  
294 828  
294 832

**FICHE TECHNIQUE A4 NEUTRE 80G 145 CIE**



ISO 9001	ISO 14001	
----------	-----------	--

Grammage	80	g/m <sup>2</sup>
Épaisseur	100	microns
Main	1,27	cm <sup>3</sup> /gr

Longueur de rupture	L.6000	T.2800	m
Charge de rupture	L.7,2	T.3,3	kg/15mm
Résistance à la traction	L.2,4	T.5,4	%
Déchirure	L.50	T.56	g
Indice de déchirure	L.6,1	T.6,9	mN.m <sup>2</sup> /g
Eclatement	2,8		kg/cm <sup>2</sup>
Indice d'éclatement	3,4		Kpa.m <sup>2</sup> /g
Double plis	L.150	T.30	n
Rigidité.kodak	L.0,44	T.017	Mn.m
Stabilité dimensionnelle	L.00	T.2,5	%

Lissé.	F.50	T.30	BEKK
Denisson	F.16	T.16	n
Cobb(60)	23	23	g/m <sup>2</sup>
Coefficient de friction	F.35	F.35	

Porosité bendtsen	900		
Blancheur ISO .	94,5		%
Blancheur CIE	145		%
Opacité	93		%
PH total	9,1		

**SANS CHLORE ÉLÉMENTAIRE- ECF**



**Certificats des Normes :**

Fiducial Office Solutions atteste avoir obtenu du fabricant tous les certificats des normes citées dans ce document.

Pour des raisons de confidentialité, ils sont uniquement consultables sur demande, auprès de la direction des achats située 29 rue de la grange à Lyon 9ème.

La direction des achats.