

Fiche produit

Repro 100% recyclé CIE 55 80 g / m²



Réfs 129 383 A4 - 137 303 A3

	Norme	Unité	Tolerance		
			Valeur	Min	Max
Grammage	ISO 536	g/m ²	80	77	83
Humidité	ISO 287	%	30	25	32
Épaisseur	ISO 534	µm	103	100	106
Opacité	ISO 2471	%	96	96	
Blancheur R457 (D65/10°)	ISO 2470-2	%	70	67	73
Blancheur CIE	ISO 11475	%	55	52	58
Absorption d'eau	DIN EN 20535	g/m ²	25	20	30
Long. Déchirure	DIN EN ISO 1924	m	4500	4500	
Rugosité	ISO 8791-2	ml/min	250	150	350
Rigidité	DIN 53121	Nmm	0,13	0,13	
pH	DIN 53124		7,0	6,5	7,5
Résistance Superf.	DIN IEC 60093	Ohm		10 ⁸	10 ¹¹
Résistance Surface	ISO 3783	m/s	2	2	
Résist. Abrasion	DIN 53109	mg			20



www.blauer-engel.de/uz14a

- aus 100% Altpapier
- spart Energie, Wasser und Holz
- schadstoffarm